

Scheda tecnica / Data sheet

## Acciaio S355J2 EN ISO 10025 – ASTM A105M/A350M

presenta la seguente analisi chimica media indicativa:/has the following indicative chemical analysis

C max x spessori (mm)			Mn max	Si max	P max	S max	N max	Cu max
≤ 16	>16 ≤ 40	> 40						
0,20	0,20	0,22	1,60	0,55	0,035	0,035	-	0,6

È pertanto comparabile con le sigle unificate / Is therefore comparabile with the following unified codes:

AISI: A105 - A350LF2  
N. Werkstoff: 1.0577